

Coordenação de Serviços Laboratoriais

Relatório de ensaio nº 1177 /16

Pág. 1 de 1


Empresa MAT-TEX COMERCIAL EIRELI - EPP**Endereço:** R ROSALINA AGUIAR LENTZ, 1234 - GAROPABA,SC**Amostra** COBERTOR 300 GRAMAS M³, MICROFIBRA, ANTI PEELING, ANTI ALÉRGICO, EMENDA COSTURADA NA RETA, REFORÇADA POR INTERLOCK E FINALIZADA NA GALONEIRA. BAINHA PADRÃO DOS COBERTORES, 4CM COSTURA TRIPLA, REFORÇADA DOS DOIS LADOS, GALONEIRA - PROPOSTA 346-R01/16**Data de Entrada:** 18/04/2016

Ensaio	Unidade	Norma	Resultado
Resistência da costura	Newton	ISO 13935-2:2014	Ver observação

Ensaio	Unidade	Norma	Comprimento	Largura
Esgarçamento na costura - Tecido de malha	mm	Método interno	4,2	0

Observações Houve rasgo do tecido. Não houve rompimento da costura

Data de avaliação: Rio de Janeiro, terça-feira, 26 de abril de 2016

**Valéria Souza Martins**

Engenheira Química

CRQ3 - RJ 03311695 - Laboratório Têxtil SENAI CETIQT

Notas:

Os resultados deste relatório de ensaio referem-se somente a amostra trazida pelo interessado.

Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes, requer aprovação escrita do Laboratório.